

# DecimA Gris-Jaune

## PAVES EN TERRE CUITE



### COULEUR

Jaune

### Description du produit

Les pavés en terre cuite sont moulés et pressés individuellement. La matière première des pavés en terre cuite est une argile alluviale du bassin de l'Escaut. La température de cuisson s'élève à environ 1180°C.

### Méthode de pose

Les pavés se posent sur chant / à plat.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les pavés terre cuite d'origine belge, porteur du label CE et du label Benor, Classe A.

#### Marquage CE selon EN 1344 : 2013 / AC : 2015

Dimensions de fabrication (L x l x h) : \*212x51x104 mm sur demande pour projets > 2000 m<sup>2</sup>

Quantité / m<sup>2</sup> avec un joint traditionnel : ca. 89

Dimensions de fabrication (L x l x h) : \*212x69x104 mm sur demande pour projets > 2000 m<sup>2</sup>

Quantité / m<sup>2</sup> avec un joint traditionnel : ca. 66

#### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES SELON LES NOTES ET 1344 : 2013 / AC : 2015

| Carctéristiques                | Classe       | Moyenne                 | Individuel              |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Absorption d'eau<br>NBN EN 771 | Classe W3    | max 3%                  | max 4%                  |
| Résistance à la flexion        | Classe T4    | min 80 N/mm             | min 64 N/mm             |
| Résistance à l'usure           | Classe A3    | max 450 mm <sup>3</sup> | max 500 mm <sup>3</sup> |
| Résistance au gel              | Classe FP100 | répond aux exigences    | répond aux exigences    |
| Tolérances dimensionnelles     | Classe R1    | Max. 0,4 √d             | Max. 0,6 √d             |
| Résistance au glissement       | Classe U3    | >55                     |                         |
| Résistance aux acides          | Classe C     | <7%                     |                         |

# DecimA Gris-Jaune

PAVES EN TERRE CUITE

Photo du produit



**VANDE MOORTEEL**  
BRIQUES • PLAQUETTES • PAVÉ!

ORIGINE: VANDE MOORTEEL NV | Scheldekant 5 | BE-9700 OUDENAARDE |  
T +32 (0)55 33 55 66 | BTW BE 0432.038.790 | - info@vandemoortel.be