# DecimA Paars

KLEIKLINKERS



**KLEUR**
Paars

**Productomschrijving**
De klinkers zijn individueel in de bezande mal gevormd tot een volle massa, geperst uit klei van alluviale afkomst uit een gebied gelegen in het Scheldebekken en gebakken in een tunneloven op een temperatuur van ongeveer 1180°C. De kleiklinkers hebben op de smalle zijde een bezande oppervlaktestructuur. Niet getrommeld

**Legwijze**
De klinkers worden op kant of plat gestraat.

**TECHNISCHE KENMERKEN**

De kleiklinkers worden geleverd onder kwaliteitsklasse A, voorzien van CE- en Benormerk met de volgende karakteristieken :

**CE merk volgens EN 1344 : 2013 / AC : 2015**

| | | |
|---|---|---|
| Afmeting (L x B x H) | : *210x50x103 mm | op aanvraag voor projecten > 2000 m² |
| Aantal / m² met een traditionele voeg | : ca. 91 | |
| Afmeting (L x B x H) | : *210x67x103 mm | op aanvraag voor projecten > 2000 m² |
| Aantal / m² met een traditionele voeg | : ca. 68 | |

**FYSISCHE EN MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VOLGENS EN 1344 : 2013 / AC : 2015**

| EIGENSCHAP | KLASSE | GEMIDDELD | INDIVIDUEEL |
|---|---|---|---|
| Wateropslorping NBN EN 771 | Klasse W3 | Max. 3 % | Max. 4 % |
| Buigweerstand | Klasse T4 | Min. 80N/mm | Min. 64 N/mm |
| Slijtweerstand | Klasse A3 | Max. 450 mm³ | Max. 500 mm³ |
| Vorstbestendigheid | Klasse FP100 | Voldoet volgens eisen | Voldoet volgens eisen |
| Glijweerstand | Klasse U3 | > 55 | |
| Zuurbestendigheid | Klasse C | < 7% | |
| Afmetingen | Klasse R1 | Max. 0,4 √d | Max. 0,6 √d |



**HERKOMST: VANDE MOORTEL NV | Scheldekant 5 | BE-9700 OUDENAARDE |
T +32 (0)55 33 55 66 | BTW BE 0432.038.790 | - info@vandemoortel.be**

# DecimA Paars

KLEIKLINKERS

**Productfoto**

